

## Analisi chimica sul prodotto

Tipo di Acciaio		C	Mn	Si	P	S	Al	N
S 235	Minimo	-	-	-	-	-	0,02	-
	Massimo	0,21	1,5	-	0,05	0,05	-	0,011

## Prove meccaniche sul prodotto

	R (Mpa)	REH (Mpa)	A (%)	Rs/R	Fm (N)
Valore Medio	>= 360	<=510	>=235	>=24,0	-

## CARPENTERIA ZINCATA LISCIA PER USI GENERICI EN 10219/10240

DIMENSIONI E PESI			
Ø	diametro	sp/mm	Peso Kg/m
½	21,3	2,3	1,13
¾	26,9	2,3	1,45
1	33,7	2,9	2,28
1 ¼	42,4	2,9	2,92
1 ½	48,3	2,9	3,35
2	60,3	3	4,63
2 ½	76,1	3	5,91
3	88,9	3	7,75
4	114,3	4	11,05